

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

0068 - CDP – 028/2013

1. **A termék egyedi azonosító kódja - típus:** Acriflex Winter
2. **Típus száma , tétel-vagy sorozatszám vagy bármely egyéb elem, mely lehetővé teszi az építési termék azonosítását. a 11. (4) cikk értelmében.**  
Termék megnevezése: Acriflex Winter  
A dátum és a sorozatszám a csomagoláson van feltüntetve.  
Gyártóüzem : DiaSen Srl – Zona Ind.le Berbentina , 5-60041 Sassoferrato (AN).
3. **Az építési termék a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, a gyártó utasításai szerint alkalmazandó:**  
Termékek és rendszerek betonszerkezetek védelmére és javítására- 2. rész : Felületvédő rendszer betonfelület védelmére az UNI EN 1504-2 szabvány szerint.  
Épületekhez és városépítészeti objektumokhoz alkalmazott termék.
4. **Bejegyzett név, kereskedelmi név vagy bejegyzett védjegy és a gyártó címe a 11. (5) cikk szerint:**  
DiaSen Srl - zona Ind.le Berbentina , 5 - 60041 Sassoferrato (AN) - www.diasen.com
5. **Szükség esetén a meghatalmazott képviselő, neve és címe, akinek megbízatása a 12. (2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:** nem alkalmazható.
6. **Értékelő és ellenőrző rendszer vagy rendszerek az építési termék V. mellékletben említett teljesítmény állandóságával kapcsolatban:** Rendszer 2 + .
7. **Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítmény tanúsítvány esetében:** Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini - ID szám: 0068 .

Elkészült

1. Gyártó üzem és az üzemi gyártás-ellenőrzés kezdeti ellenőrzése;
  2. Üzemi gyártás-ellenőrzés felügyelete , értékelése , folyamatos felmérése a 2 + rendszer szerint, melynek megfelelően kiadásra került a megfelelőégi tanúsítvány az üzemi gyártásellenőrzésről .
8. Gyártó által rögzített teljesítmény :

**Gyártó által közölt teljesítmény:**

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vonatkozó szabvány
Tapadás betonra	0,536 N/mm <sup>2</sup> szakadás A/B típusú	EN 1542
Tűzállóság	B osztály	UNI EN 13501-1
Páraáteresztő képesség	$\mu = 2697$	UNI EN ISO 7783
Ekvivalens légréteg	$S_d = 2,80$ m	UNI EN ISO 7783
Vízáteresztő képesség	0,29 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	UNI EN 1062-3
Veszélyes anyagok	lásd Biztonsági Adatlap	1272/2008 sz. CE szabvány

9. **Az 1. és 2. pontban nevezett termék teljesítménye megfelel a 8. pontban megadott teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat kiadása a 4. pontban említett gyártó kizárólagos felelőssége.**

DiaSen srl  
Z. Ind.le Berbentina, 5  
60041 Sassoferrato (AN)  
P. IVA/C.F. 01453210426

Diego Mingarelli  
jogi képviselő által és nevében

2013. július 1.

<p><b>CE</b> 0068</p>	<p><b>DIASEN</b> IMPROVE YOUR BUILDING Zona Industriale Berbentina, 5 – 60041 Sassoferrato (AN)- Italy www.diasen.com</p>												
<p><b>11</b> <b>CPD - 028/2013 UNI</b> <b>EN 1504-2</b> <b>ACRIFLEX WINTER</b> <i>Termékek és rendszerek betonszerkezetek védelmére és javítására –</i> <i>2. rész: Rendszerek betonfelületek védelmére</i></p> <table><tr><td>Tapadás betonra :</td><td>0,536 N/mm<sup>2</sup> , A / B típusú szakadás</td></tr><tr><td>Tűzállóság :</td><td>B osztály</td></tr><tr><td>Páraáteresztő képesség :</td><td><math>\mu = 2697</math></td></tr><tr><td>Ekvivalens légréteg :</td><td>Sd = 2,80 m</td></tr><tr><td>Vízáteresztő képesség :</td><td>0.290 kg/m<sup>2</sup> h<sup>0,5</sup></td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok:</td><td>lásd Biztonsági Adatlap</td></tr></table>		Tapadás betonra :	0,536 N/mm <sup>2</sup> , A / B típusú szakadás	Tűzállóság :	B osztály	Páraáteresztő képesség :	$\mu = 2697$	Ekvivalens légréteg :	Sd = 2,80 m	Vízáteresztő képesség :	0.290 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	Veszélyes anyagok:	lásd Biztonsági Adatlap
Tapadás betonra :	0,536 N/mm <sup>2</sup> , A / B típusú szakadás												
Tűzállóság :	B osztály												
Páraáteresztő képesség :	$\mu = 2697$												
Ekvivalens légréteg :	Sd = 2,80 m												
Vízáteresztő képesség :	0.290 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>												
Veszélyes anyagok:	lásd Biztonsági Adatlap												