Termékek	Gyártó / Engedély	Modifikáció	Hideghajl. C°	Olv. pont C°	Szakadási nyúlás % Szakítóerő N/5cm	m^2 raklap
EUROSZIG GRUND 2,6MM (3kg/m^2) üvegfátyol betétes hegeszthetö lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	240
EUROSZIG GRUND 3MM (3.5kg/m^2) üvegfátyol betétes hegeszthetö lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	200
EUROSZIG GRUND 3.6MM (4kg/m^2) üvegfátyol betétes hegeszthetö lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	180
EUROSZIG GRUND 4MM (4.5kg/m^2) üvegfátyol betétes hegeszthetö lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	150
PRIMA (ISO) V 3,3KG (2,7mm) üvegfátyol betétes hegeszthetö lemez	ISO-DUO	OXID	0	80	2-2 400/300	200
PRIMA (ISO) V 4KG (3,2mm) üvegfátyol betétes hegeszthetö lemez	ISO-DUO	OXID	0	80	2-2 400/300	200
PRIMA (ISO) V 5KG (4mm) üvegfátyol betétes hegeszthetö lemez	ISO-DUO	OXID	0	80	2-2 400/300	200
ISO-LINE FIX 3,2MM (3.5kg/m^2) üvegszövet betétes hegeszthető lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	200
ISO-LINE FIX 4MM (4.5kg/m^2) üvegszövet betétes hegeszthető lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	150
ISO-LINE CSUPASZ P333 20m^2/tekercs csupaszlemez (kátránypapír)	ISO-LINE	OXID	0	60	2-2 400/300	700
ISO-LINE SAND P333 homokolt lemez	ISO-LINE	OXID	0	70	2-2 400/300	240
ISO-LINE KASIR (1.7 kg/m^2) üvegfátyol betétes zsindely alátét lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	330
ISO-LINE KASIR (2 kg/m^2) üvegfátyol betétes zsindely alátét lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	240
ISO-LINE KASIR (2.5 kg/m^2) üvegfátyol betétes zsindely alátét lemez	ISO-LINE	OXID	0	80	2-2 400/300	240
BREIGLAS VV 3 KG T 80g/m^2 üvegfátyol, talkum	VETROASFALTO ÉMI	APP	0	135	2-2 400/300	300
BREIGLAS VV 4 KG T 80g/m^2 üvegfátyol, talkum	VETROASFALTO ÉMI	APP	0	135	2-2 400/300	250
BREIGLAS VV 4MM T 80g/m^2 üvegfátyol,homok	VETROASFALTO ÉMI	APP	0	135	2-2 400/300	200
TREND VS 3KG T (2.6mm) 80g/m^2 üvegfátyol,talkum	POLYGLASS	APP	> -5	140	4-4 300/200	360
TREND VS 4KG T (3,3mm) 80g/m^2 üvegfátyol,talkum	POLYGLASS	APP	> -5	140	4-4 300/200	280
TREND VS 5KG T (4mm) 8m^2/tekercs 80g/m^2 üvegfátyol,talkum	POLYGLASS	APP	> -5	140	4-4 300/200	200
TREND HS 3KG T (2,6mm) 170g/m^2 szálerősített poliészter,talkum	POLYGLASS	APP	> -5	140	35-35 400/300	360
TREND HS 4KG T (3,3mm) 170g/m^2 szálerősített poliészter,talkum	POLYGLASS	APP	> -5	140	35-35 400/300	280
TREND HS 5KG T (4mm) 170g/m^2 szálerősített poliészter,talkum	POLYGLASS	APP	> -5	140	35-35 400/300	230
PRIMA GGV 3 MM T 200g/m^2 üvegszövet, talkum, mech.rögzítéshez	VETROASFALTO ÉMI	APP	-5	140	3-3 1000/1000	250
PRIMA GGV 4MM T 200g/m^2 üvegszövet, talkum, mech.rögzítéshez	VETROASFALTO ÉMI	APP	-5	140	3-3 1000/1000	200
PRIMA POLIESTERE 3MM T 170g/m^2 szálerősített poliészter, talkum	VETROASFALTO ÉMI	APP	-5	140	35-40 850/550	250
PRIMA POLIESTERE 4MM T 170g/m^2 szálerősített poliészter, talkum	VETROASFALTO ÉMI	APP	-5	140	35-40 850/550	200

Kék termékek = Kiemelten nagy raktárkészlettel

ALÁTÉT-, SZIGETELŐ- és MÉLYÉPÍTÉSI LEMEZEK

alátét-, szigetelő- és mélyépítési lemezek

Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Érvényes 2008. március 17-től

Vízszigetelések .....

1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ard@tetoplusz.hu

Termékek	Gyártó / Engedély	Modifikáció	Hideghajl. C°	Olv. pont C°	Szakadási nyúlás % Szakítóerő N/5cm	m² raklap
ASSO PL 4MM 180g/m² szálerősített poliészter,homok	GENERAL M ÉMI	APP	-5	150	40-40 800/600	250
GUMMIFLEX VV 3MM 80g/m² üvegfátyol,homok	VALLI ZABBAN ÉMI	APP	-12	150	2-2 400/300	300
GUMMIFLEX VV 4MM 80g/m² üvegfátyol,homok	VALLI ZABBAN ÉMI	APP	-12	150	2-2 400/300	250
VIAPOL POLYEXTRA GGV 3MM T 200g/m² üvegszövet, talkum mech.rögzítéshez	VETROASFALTO ÉMI	APP	-12	150	3-3 1000/1000	250
VIAPOL POLYEXTRA GGV 4MM T 200g/m² üvegszövet, talkum mech.rögzítéshez	VETROASFALTO ÉMI	APP	-12	150	3-3 1000/1000	200
POLYBOND FC 4MM 180g/m² szálerősített poliészter, homok	POLYGLASS ÉMI	APP	-10	150	45-45 780/520	200
VIAPOL POLYEXTRA 4MM T 170g/m² szálerősített poliészter, talkum	VETROASFALTO ÉMI	APP	-12	150	35-40 850/550	200
GUMMIFLEX PL 3MM 180g/m² szálerősített poliészter,homok	VALLI ZABBAN ÉMI	APP	-12	150	40-40 800/600	300
GUMMIFLEX PL 4MM 180g/m² szálerősített poliészter,homok	VALLI ZABBAN ÉMI	APP	-12	150	40-40 800/600	250
VIAPOL TWINPLUS 4.1 MM 11m²/tekercs 150g/m² poliészter + 80 g/m² üvegfátyol, talkum	VETROASFALTO ÉMI	APP	-15	150	50-50 900/750	220
VIAPOL EU.RO.PLY. 4MM T 180g/m² TREVIRA poliészter, talkum	VETROASFALTO ÉMI	APP	-15	150	45-50 900/750	200
VIAPOL POLYEXTRA SP25 4MM T 250g/m² TREVIRA poliészter, talkum ÁKMI	VETROASFALTO ÉMI	APP	-15	150	45-45 hídszigetelő lemez 1000/900 N/5cm	180
VIAPOL POLYEXTRA SP25 5MM T 250g/m² TREVIRA poliészter, talkum ÁKMI	VETROASFALTO ÉMI	APP	-15	150	45-45 hídszigetelő lemez 1000/900 N/5cm	160
POLYSHIELD TS4 4MM T 180g/m² TREVIRA poliészter, homok	POLYGLASS ÉMI	APP	-15	150	50-50 850/750	200
GUMMIVAL PL SUPER 4MM 180g/m² TREVIRA poliészter,homok	VALLI ZABBAN ÉMI	APP	-15	150	40-40 800/700	250
EXTRAFLEX V 4KG (3,2MM) 80g/m² üvegfátyol, PE fólia	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-15	120	2-2 400/300	250
EXTRAFLEX V 4MM (5KG) 80g/m² üvegfátyol, PE fólia	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-15	120	2-2 400/300	200
ELASTOFLEX V 4KG (3.2mm) 80g/m² üvegfátyol, PE fólia	VALLI ZABBAN ÉMI	SBS	-15	120	2-2 400/300	250
ELASTOFLEX V 5KG (4mm) 80g/m² üvegfátyol, PE fólia	VALLI ZABBAN ÉMI	SBS	-15	120	2-2 400/300	250
EXTRAFLEX GGV 3,5MM 200g/m²üvegszövet,homok,mech.rögzítés	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-15	120	3-3 1000/1000	250
EXTRAFLEX GGV 4MM 200g/m²üvegszövet,homok,mech.rögzítés	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-15	120	3-3 1000/1000	200
EXTRAFLEX P 4KG (3.2mm) 170g/m² szálerősített poliészter, homok	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-15	120	35-40 850/550	250
EXTRAFLEX P 4MM 170g/m² szálerősített poliészter, homok	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-15	120	35-40 850/550	200
ELASTOFLEX P 4KG (3.2mm) 160g/m² poliészter, PE fólia	VALLI ZABBAN ÉMI	SBS	-15	120	40-40 600/600	250
ELASTOFLEX P 4MM 160g/m² poliészter, PE fólia	VALLI ZABBAN ÉMI	SBS	-15	120	40-40 600/600	250
ELASTOBIT GG 35 3,5MM 200g/m² üvegszövet,homok	ICOPAL ÉMI	SBS	-20	120	5-5,5 1200/1500	150
ELASTOBIT GG 40 4,5MM 200g/m² üvegszövet,homok	ICOPAL ÉMI	SBS	-20	120	5-5,5 1200/1500	150

Prima termékek = Kiemelten nagy raktárkészlettel

ALÁTÉT-, SZIGETELŐ- és MÉLYÉPÍTÉSI LEMEZEK

alátét-, szigetelő- és mélyépítési lemezek

Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Érvényes 2008. március 17-től

vetroasfalto VALLI ZABBAN POLYGLASS GENERAL MEMBRANE

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ard@tetoplusz.h

Termékek	Gyártó / Engedély	Modifikáció	Hideghajl. C°	Olv. pont C°	Szakadási nyúlás % Szakítóerő N/5cm	m^2 raklap	
WINFLEX P 4KG 170g/m^2 szálerősített poliészter, homok	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-20	120	35-40 850/550	250	
WINFLEX P 4MM 170g/m^2 szálerősített poliészter, homok	VETROASFALTO ÉMI	SBS	-20	120	35-40 850/550	200	
ELASTOBOND S6 4KG (3,3mm) 180g/m^2 SPUNBOND poliészter, PE fólia	POLYGLASS ÉMI	SBS	-20	120	45-50 800/600	250	
ELASTOBOND S6 5KG (4mm) 8m^2/tekercs 180g/m^2 SPUNBOND poliészter, PE fólia	POLYGLASS ÉMI	SBS	-20	120	45-50 800/600	200	
BAUDER PY-E G 200 S 4MM 200g/m^2 üvegszövet, talkum	BAUDER ÉMI	SBS	-25	100	2-2 1000/1000		
BAUDER PY-E PV 200 S 4MM 250g/m^2 poliészter, talkum	BAUDER ÉMI	SBS	-25	100	35-35 800/800		

Prima termékek = Kiemelten nagy raktárkészlettel

TALAJNEDVESSÉG	SBS modifikált bit. lemez (-15°C -20°C, +120°C)
H Hőszigetelés	ROOFMATE SL-A * (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)
E Elválasztó rtg.	TYPAR PRO * nem szőtt geotextília
D Drén lemez	Hamnap drénlemez * vagy Hamnap Geo dénlemez
V Vízszigetelés	Extraflex P 4 mm H vagy Elastobond S6 4 mm Pe vagy Elastoflex P 4 mm Pe
K Kellősítés	Viabit Primer kellősítő Vakolat
Ha Habarcs	Hátkiöntő habarcs
F Falazat	Tégla vagy Monolit beton
Műszaki megoldás	



Forrás : Euroszig Alkalmazástechnika

FORDÍTOTT TETŐ	SBS modifikált bit. lemez (-15°C ; -20°C, +120°C)
T Lerakható rtg.	5 cm vastag burkolat bazaltzúzalék ágyazaton, vagy mosott kavics
E Elválasztó rtg.	TYPAR PRO * nem szőtt geotextília
H Hőszigetelés	ROOFMATE SL * (vtg.:hőtechnikai és páratechnikai számítás alapján)
V_2 2. réteg vízszigetelés alternatívái	Extraflex P 4 mm H vagy Elastobond S6 4 mm Pe vagy Elastoflex P 4 mm Pe
V_1 1. réteg vízszigetelés alternatívái	Extraflex GGV 4 mm H vagy Extraflex V 4 mm H vagy Elastobond V 4 mm Pe
K Kellősítés	Viabit Primer kellősítés
Aljzat	Beton aljzat 2% lejtés
Műszaki megoldás	

JEGYZET :

ALÁTÉT-, SZIGETELŐ- és MÉLYÉPÍTÉSI LEMEZEK

alátét-, szigetelő- és mélyépítési lemezek

Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Érvényes 2008. március 17-től

Tető-Plusz Kft. Információ Szekszárd: 74/315-660, információ Budaörs: 23/415-382, www.tetoplusz.hu, infoszekszard@tetoplusz.hu

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)